



sikkens

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Marzo 2008



ALPHA UNIDECOR BL MAT

Smalto acrilico all'acqua opaco per impiego su muri all'interno

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	A base di legante acrilico e pigmenti finissimi
Secco resina sul secco totale:	44% +/- 1
Peso specifico:	1,28 Kg/L
Essiccazione:	
Fuori polvere:	dopo 30 minuti a temperatura ambiente
Sopraverniciabile:	dopo 3 - 4 ore
Indurito:	dopo 24 ore
Resistenza all'abrasione umida:	> 20000 cicli Gardner
Temperatura di applicazione:	5 - 30 °C
Resa:	7 m ² /L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato
Aspetto:	Opaco, 5 GU/85°
Altre proprietà:	Buona dilatazione, ottima resistenza meccanica e all'abrasione a umido. Particolarmente indicato per quelle superfici interne dove vengono richieste finiture all'acqua in grado di resistere alla pulizia con detergenti igienizzanti non alcolici, come ad esempio ospedali, cliniche, scuole, asili, uffici, etc.
Copertura:	Buona nelle due mani
Conservazione:	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Applicazione:	A rullo a pelo corto e a pennello (solo per profilare o per tinteggiare superfici di piccole dimensioni)
Diluizione:	Con acqua fino al massimo del 10-15% in volume
Tempo tra una mano e l'altra:	3 - 4 ore in condizioni ambientali normali
Compatibilità:	Con nessun altro prodotto
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua

Sistemi di applicazione

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicazione di due mani di ALPHA UNIDECOR BL MAT diluite al 10-15% in volume con acqua

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Smalto acrilico all'acqua opaco per muri per all'interno (Tipo ALPHA UNIDECOR BL MAT)

Caratteristiche generali: a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, che permettono di ottenere finiture di pregio, altamente resistenti all'usura e facilmente pulibili. Buona copertura e dilatazione, ottima adesione, insaponificabile.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1

Essiccazione:

Fuori polvere: dopo 30 minuti a temperatura ambiente

Sopraverniciabile: dopo 3 - 4 ore

Indurito: dopo 24 ore

Peso specifico: 1,28 kg/L

Aspetto: Opaco, 5 GU/85°
