



sikkens

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Aggiornamento maggio 2009

ALPHAMAT

Idropittura lavabile per interno di ottima qualità

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|--|
| Composizione: | A base di resina acetovinilica in dispersione acquosa e di pigmenti selezionati |
| Secco resina sul secco totale: | 16% +/- 1 in peso |
| Peso specifico medio: | 1,50 Kg/L |
| Viscosità media: | 6400 cps a 23 °C |
| Lavabilità secondo EN 13300: | Classe 2 |
| Resistenza all'abrasione umida: | 5000 cicli Gardner |
| Temperatura minima di filmazione: | 5 °C |
| Resa: | 8 m ² /L nelle due mani La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, nonché al sistema di applicazione adottato |
| Spessore medio del film essiccato: | 60 micron nelle due mani |
| Aspetto: | Opaco |
| Resistenza agli alcali della pellicola: | Soltanto agli alcali deboli |
| Altre proprietà: | Ottime caratteristiche di copertura e bianchezza |
| Conservazione: | In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo |

Modo d'impiego

| | |
|--------------------------------------|--|
| Applicazione: | A pennello, a rullo, a spruzzo (anche AIRLESS) |
| Diluizione: | al 45% in volume con acqua |
| Tempo fra una mano e l'altra: | 3 - 4 ore |
| Compatibilità: | Buona con prodotti a base di resina in dispersione acquosa della stessa natura |
| Pulizia degli attrezzi: | Con acqua |

Sistemi di applicazione

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicazione di due mani di ALPHAMAT diluite con acqua

- al 45% in volume
- Per l'applicazione in colori intensi si consiglia l'uso del rullo a pelo medio in ultima mano orientando tutte le rullate nella stessa direzione
 - Essendo i colori scuri particolarmente sensibili a sfregamenti e sollecitazioni superficiali, si consiglia, come protezione finale, l'applicazione di una o due mani di Alpha Clearcoat Mat (incolore)

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Idropittura lavabile per interni (Tipo ALPHAMAT)

Caratteristiche generali: A base di resina acetovinilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.

Aspetto opaco, con ottime caratteristiche di copertura e bianchezza. Elevata lavabilità (5000 cicli Gardner).

| | |
|---|--------------------------|
| Lavabilità secondo EN 13300: | Classe 2 |
| Peso specifico: | 1,50 k/L |
| Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: | 16% +/- 1 |
| Spessore medio del film essiccato: | 60 micron nelle due mani |
