



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

sikkens

Aggiornamento Gennaio 2008



ANTIMACCHIA

Pittura a base di resina acrilica in soluzione per muri all'interno che presentano macchie di fumo e di nicotina

Caratteristiche del prodotto.

Composizione	A base di resine sintetiche in soluzione di solventi dearomatizzati
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16,5% +/- 1
Peso specifico medio	1,3 Kg/L
Temperatura di applicazione	0 - 30 °C
Resa	7 m ² /L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e di assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.
Spessore del film essiccato	40 micron per le due mani
Aspetto della pellicola	Opaco
Altre proprietà	Insaponificabile, ottima adesione anche su supporti leggermente sfarinanti
Conservazione	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego.

Applicazione	A pennello e a rullo
Diluizione	Max al 15% in volume con DILUENTE PER ANTIMACCHIA
Tempo fra una mano e l'altra	16 - 24 ore a seconda delle condizioni ambientali
Pulizia degli attrezzi	Con Ragia Minerale

Sistemi di applicazione.

Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione delle opere in muratura"
- Applicazione di due mani di ANTIMACCHIA diluite max al 15% in volume con DILUENTE PER ANTIMACCHIA.

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Pittura acrilica al solvente inodoro (Tipo ANTIMACCHIA)

Caratteristiche generali Prodotto a base di resine acriliche disciolte in solventi inodori, indicato per la pittura di muri interni che presentano macchie di fumo e nicotina. Aspetto opaco, insaponificabile e di facile applicazione

Percentuale in peso di secco resina

sul secco totale

16,5% +/- 1

Spessore del film essiccato

40 microns per le due mani

Peso specifico

1,3 kg/l
