

ANCORAL PLS



Fondo pigmentato al solvente per esterno/interno, per muri, cemento e guaina bituminosa.

Colore	Bianco e "Colori Cartella per Esterni"	
Confezioni	Bianco	1 - 5 - 15 litri.
	Colori	1 - 5 - 15 litri
	Basi S.S.C.	1 - 5 - 15 litri
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici.	
Peso specifico medio	1,300 kg/l.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	20% +/- 2.	
Resa	10-16 mq/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto ed al sistema applicativo adottato.	
Copertura	Ottima.	
Riempimento	Buono.	
Altre proprietà	Insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. Particolarmente adatto per la preparazione di superfici in cemento armato, cemento prefabbricato e guaina bituminosa.	
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.	

Modo d'impiego	
Impiego	Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento e guaina bituminosa.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	Dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L secondo l'assorbimento del supporto.
Temperatura di applicazione	1 - 30 °C
Sovrapplicabilità	Dopo 12 ore
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi d'applicazione	A) Su muri nuovi o sfarinanti, cemento o fibrocemento: <ul style="list-style-type: none">- Applicare una mano, di Ancoral Pls, diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.- Finitura sintetica come Super Quarzolin S.Oro o Mat, Plastolin, Linplast, Avenil o Acrylbeton.- Finitura silossanica come Siloxan Top o Farbe. B) Su Guaina Bituminosa nuova: <ul style="list-style-type: none">- Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi presenti.- Applicare una mano di Ancoral PLS diluito al 40% in volume con Diluente Sintetico 914090L.- Attendere minimo 24 ore.- Finire con 2 o 3 mani di Stereofix.
------------------------	--

Voce di capitolato

Fondo pigmentato al solvente, per esterno e interno, per muri, cemento e guaina bituminosa (tipo Ancoral PLS); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici; insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. L'ANCORAL PLS è particolarmente adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato.

Peso specifico medio 1,300 kg/l

Percentuale in peso di secco
resina sul secco totale 20% \pm 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.