



**sikkens**

**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Gennaio 2008



## CETOL BL 31

Finitura trasparente all'acqua di aspetto satinato per applicazioni su legno, per esterno

### Caratteristiche del prodotto

**Composizione:**

A base di poliacrilato e ossidi di ferro trasparenti

**Peso specifico medio:**

1,08 Kg/l

**Essiccazione a 20°C al 50% di umidità relativa:**

**Fuori polvere:**

1 ora

**Sopraverniciabile:**

4 ore

I tempi di essiccazione sono comunque influenzati dalle condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa

**Temperatura di applicazione:**

5 – 30 °C

**Resa:**

12 m<sup>2</sup>/l La resa può variare in base alle caratteristiche di porosità ed assorbimento dei supporti.

**Temperatura di infiammabilità:**

>100°C

**Impiego:**

Prodotto indicato per la protezione di elementi in legno esposti all'esterno quali finestre, pergolati, recinzioni, soffitti, porte ecc.

**NON PUO' ESSERE IMPIEGATO PER LA VERNICIATURA DI RIPIANI O PIANI D'APPOGGIO**

**Altre proprietà:**

Diluibile con acqua, contiene composti non pericolosi, di odore naturale, altamente resistente all'esterno, non causa scolorimento o ingrigimento del legno. E' permeabile al vapore acqueo ma idrorepellente, per cui non vi hanno problemi di blistering, spogliamenti ecc..

I colori scuri hanno una migliore resistenza rispetto alle tinte chiare  
Tenere fuori dalla portata dei bambini  
In confezioni ben chiuse, al riparo dal gelo e dagli agenti atmosferici

**Precauzioni:**

**Conservazione:**

### Modo d'impiego

**Applicazione:**

A pennello

**Diluizione:**

Pronto all'uso.

**Pulizia degli attrezzi:  
Pulizia delle superfici:**

Con acqua subito dopo l'impiego  
Per la pulizia delle superfici verniciate  
con CETOL BL 31 si consiglia lo  
impiego di acqua e sapone.  
Evitare l'uso di detergenti contenenti  
alcol o solventi di qualunque tipo.

---

**Sistemi di applicazione**

**A) Su legno nuovo:**

- Carteggiare e pulire accuratamente il legno
- Applicazione di una mano di CETOL BL 21 PLUS nel colore desiderato
- Carteggiare
- Finire con due mani di CETOL BL 31

**B) Su legno già verniciato con vecchie mani in cattive condizioni:**

- Totale rimozione delle vecchie mani tramite sverniciatura
- Applicazione di una mano di CETOL BL 21 nel colore desiderato
- Carteggiare
- Finire con due mani di CETOL BL 31

**C) Su legno già verniciato con trasparenti sintetici in buono stato:**

- accurata carteggiatura delle superfici dopo averle sgrassate con acqua e ammoniaca
- applicazione di due mani di CETOL BL 31

---

**Sicurezza:**

**Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.**

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

---

**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:**

Finitura trasparente all'acqua di aspetto satinato per applicazioni su legno, per esterno (Tipo CETOL BL 31)

Caratteristiche generali: A base di poliacrilato diluibile con acqua ed ossidi di ferro trasparenti, Di aspetto satinato, indicato per la protezione di elementi in legno esposti all'esterno, permeabile al vapore d'acqua, idrorepellente

Peso specifico medio: 1,08 Kg/l

Essiccazione a 20 °C al 50% di U.R.:

Fuori polvere: 1 ora

Sopraverniciabile: 4 ore

I tempi di essiccazione sono comunque influenzati dalle condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa

Temperatura di applicazione:

5 - 30 °C

---