



Emulfix

Linea: Rivenditori
Numero : 10.210
Rev. : 2
Anno : ottobre '07

Tipo di prodotto **Fissativo idropolisilossanico murale**

Emulfix è un fondo a base di resine acrisilossaniche in emulsione acquosa con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità, riduzione della formazione di sali solubili. Prodotto traspirante.

Campi di impiego **Emulfix** si applica su superfici murali esterne già verniciate con vecchie pitture e rivestimenti (lamato, intonaco li vigni, graffiato, rullato) ben aderenti e senza fessurazioni.

Caratteristiche tecniche

Aspetto		Limpido
Colore in barattolo		Lattescente
Densità Kg/Lt		1 ± 0,01
Viscosità di fornitura 25°C		15 sec. Coppa Ford 4
Residuo secco volumetrico %		25% ± 1
Resa teorica mq/lt – gr/m2		100 gr/mq
Spessore tipico micron umidi/secchi		25 micron
Rapporto di miscelazione Base/Indurente		Prodotto monocomponente
Pot Life		Non applicabile
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	Pennello	Diluiz. 1:1
	Rullo	Diluiz. 1:1
	Spruzzo convenzionale	Diluiz. 50%
		Dimensione ugello 1,1 – 1,3 mm
		Pressione 3:5 – 4 Pa (atm)
	Spruzzo Airless	Non idoneo
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto :	1 ora
	Secco al tatto :	4 ore
	Secco in profondità :	12 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		6 ore minimo / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità		Ininfiammabile
Stabilità allo stoccaggio		12 mesi
Confezioni standard		Lt. 5 – Lt. 15

Note Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a 35°C oppure su superfici a diretto contatto con l'irraggiamento solare.



Linea: Rivenditori
Numero : 10.210
Rev. : 2
Anno : ottobre '07

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

- Nuove: ben pulite, esenti da polvere e tracce di unto. Eliminare le parti friabili distaccanti, livellare con malta tipo CLS 4 o intonaco Igro 02. assicurarsi che le superfici non siano umide, applicare una mano di **Emulfix** uniformemente evitando l'accumulo in superficie che potrebbe comportare un aspetto non uniforme delle finiture che si possono presentare chiazze di opacità differente.
- Già pitturate: assicurarsi che la vecchia pittura o rivestimento sia ben aderente. Eliminare incrostazioni e parti friabili meccanicamente. Stuccare con rasante cementizio fine (CLS-5 o Inerplast additivato con cemento). Accertarsi che non ci sia umidità né efflorescenze. Applicare **Emulfix** con le stesso modalità delle superfici nuove.

Consigliato per

- Superfici interne ed esterne.

Sconsigliato per

- Immersione continua in acqua.

Fondi e finiture consigliate

- Acrilgum, Murosil, Acril-P, rivestimenti plastici.

Informazioni di sicurezza

- Il prodotto non è infiammabile.
Per l'applicazione ed il trasporto è esente da etichettatura di sicurezza secondo la normativa CEE 88/379.
non disperdere i residui e i contenitori nell'ambiente
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

- Applicazione di una mano di fondo idrofobizzante su superfici già predisposte di un fondo a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa con un consumo di 0,100 Lt/mq

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.