



sikkens

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Gennaio 2008



FISSATIVO ALPHATEX

Fissativo a base di resine in soluzione ad alto potere penetrante e consolidante per esterno/interno, per muri

Caratteristiche del prodotto.

Composizione:	A base di resine sintetiche in soluzione ed alcool isopropilico
Resa:	5 - 10 m ² /L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.
Peso specifico:	0,86 kg/L
Temperatura di applicazione:	1 - 30°C
Altre proprietà:	Insaponificabile, penetra in profondità e consolida la superficie in muratura diminuendone notevolmente l'assorbimento.
Potere fissante:	10 gr di prodotto fissano 60 gr di sabbia avente una composizione granulometrica variante da 0,08 a 0,25 mm
Conservazione:	Ottima nelle confezioni così come fornito

Modo d'impiego.

Applicazione:	A pennello
Diluizione:	Dal 20 al 50% in volume con Diluente X a seconda dell'assorbimento e delle condizioni di degrado del supporto. Il prodotto deve essere applicato a penetrazione, evitando la formazione di una pellicola traslucida superficiale
Sopraverniciabilità:	Dopo 12 ore con pitture e rivestimenti organici di nostra produzione
Compatibilità:	Con nessun prodotto
Pulizia degli attrezzi:	Con Diluente X o nitro

Sistemi di applicazione:

- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicazione di una mano di FISSATIVO ALPHATEX diluito con Diluente X a seconda dell'assorbimento del supporto
- Finire con pitture o rivestimenti organici

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Fissativo al solvente (Tipo FISSATIVO ALPHATEX)

Caratteristiche generali: a base di resine sintetiche in soluzione ed alcool isopropilico con alto potere penetrante e consolidante per esterno/interno per muri. Insaponificabile, ad elevata penetrazione, consolida la superficie diminuendone l'assorbimento.

Potere fissante: 10 gr di prodotto fissano 60 gr di sabbia avente una composizione granulometrica variante da 0,08 a 0,25 mm

Peso specifico: 0,86 kg/L
