

FZ 2003



Additivo antiruggine per smalti lucidi e Ferromicacei al solvente.

Colore	Grigiastro
Confezioni	0,125 litri
Caratteristiche del prodotto	Lintex, Irilux e Lintex Ferrobattuto, miscelati con FZ 2003, diventano smalti da utilizzare come fondo e finitura direttamente su ferro.
Composizione	A base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.
Peso specifico medio	1,450 kg/l.
Sovrapplicazione	Dopo 16 - 24 ore.
Essiccazione	Asciutto 2 - 4 ore. Indurito 8 - 12 ore.
Resa	14 - 16 mq/l per mano.
Aspetto del film	Lucido.
Spessore del film	30 - 35 micron per mano.
Copertura	Ininfluyente per il colore di smalto utilizzato.
Riempimento	Buono.
Conservazione	In confezione ben chiusa.
Modo d'impiego	
Impiego	Laddove si richiede l'applicazione su superfici metalliche, di prodotti con caratteristica antiruggine e finitura contemporaneamente.

Rapporto di miscela	FZ 2003	Smalti
	1 x 0,125 litri	1 x 0,750 litri
	3 x 0,125 litri	1 x 2,5 litri

Applicazione Pennello o rullo.

Diluizione Pronto all'uso.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'impiego.

Sistemi di applicazione	<p>A) Ferro nuovo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasciare arrugginire, mediante bagnatura con acqua o esposizione all'esterno per alcuni giorni, per eliminare la calamina. - Accurata carteggiatura. - Applicare due mani di smalto Lintex, Irilux o Lintex Ferrobattuto miscelati con FZ 2003 cercando di ricoprire i ferri in modo omogeneo su tutti i punti della superficie. <p>B) Ferro vecchio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene ancorate. - Nel caso di parti scoperte, ritoccare con antiruggine Metallite non diluita. - Applicare due mani di smalto Lintex, Irilux o Lintex Ferrobattuto miscelati con FZ 2003 cercando di ricoprire i ferri in modo omogeneo su tutti i punti della superficie.
-------------------------	---

Note

Tracce di unto o di sostanze grasse vanno eliminate mediante lavaggio con Diluente Nitro.

.Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti contenenti forte percentuale di umidità.

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Attendere minimo 18 ore tra una mano e l'altra.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Additivo antiruggine per smalti lucidi e ferromicacei al solvente (tipo FZ 2003); a base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.

Peso specifico medio 1,450 kg/l

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.