

FONDO K-SIL



Fondo fissante ed isolante per supporti minerali.

Colore	Bianco latteo/Trasparente.
Confezioni	4 - 15 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico.
Peso specifico medio	1,070 kg/l.
Essiccazione	6 - 8 ore.
Resa	8 - 12 mq/l dipendente dal ciclo applicativo.
Temperatura di applicazione	8 - 30 °C.
Resistenza alle intemperie	Deve essere ricoperto con K-SIL.
Altre proprietà	Diminuisce l'assorbimento ed aumenta la resistenza all'acqua del supporto.
Conservazione	12 mesi in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Come fondo per finiture minerali.
Applicazione	A pennello.

Diluizione	100% in volume con acqua (come fondo fissante) 100% in volume con K-SIL (come 1° mano di finitura). K-SIL + 20% in volume di Fondo K-SIL (come 2° mano di finitura)
Compatibilità	Solo con K-SIL.
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
Precauzioni	Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.

Sistemi di applicazione	<p>A) Muri nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attendere almeno un mese per la totale stagionatura degli intonaci. - Applicare una mano a pennello di Fondo K-SIL, miscelata in rapporto 1:1 in volume con K-SIL. - Applicare una mano a pennello di K-SIL diluita al 15-20% in volume con Fondo K-SIL. <p>B) Su muri vecchi già pitturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attendere la totale stagionatura degli eventuali ripristini d'intonaco eseguiti. - Rimozione di vecchie mani di pittura non coese. - Accurata pulizia del supporto. - Applicare una mano a pennello di Fondo K-SIL, diluita nel rapporto 1:1 in volume con acqua. - Applicare una mano a pennello di Fondo K-SIL miscelata in rapporto 1:1 in volume con K-SIL. - Applicare una mano a pennello di K-SIL diluita al 15-20% in volume con Fondo K-SIL.
-------------------------	---

Note

Non applicare su superfici esposte ai raggi solari. Attendere minimo 6 – 8 ore tra una mano e l'altra.

Misure di sicurezza

Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto, nel caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua.

Voce di capitolato

Fondo fissante, consolidante ed isolante (tipo Fondo K-SIL); a base di silicato di potassio stabilizzato con copolimero acrilico.

Peso specifico medio	1,070 kg/l.
Essiccazione	6 - 8 ore.
Resa	8 - 12 mq/l secondo il ciclo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il ns. servizio di ASSISTENZA TECNICA.