



| | |
|-----------|------------------------------------|
| Linea | Rivenditori |
| Scheda n° | 10.211 |
| Rev. | 1 |
| Anno | Luglio 2010 |
| Prodotto | ATRIAFLOOR PROTETTIVO OPACO |

Tipo di prodotto

Vernice protettiva bicomponente

Atriafloor protettivo opaco è una vernice protettiva bicomponente idrodiluibile con ottime caratteristiche fisico - meccaniche, resistenza chimica ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali, carburanti.

Campi di impiego

Per superfici resinate con rivestimento Atriafloor.

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Caratteristiche tecniche | Aspetto | Lucido |
| | Colore | Lattescente |
| | Densità Kg/Lt | 1,15 ± 0,05 |
| | Viscosità di fornitura 25°C | 120 secondi – DIN 4 |
| | Residuo secco volumetrico % | 37 – 38 % |
| | Resa teorica mq/lt – gr/m2 | 8 mq./lt. – 135 gr./mq. |
| | Spessore tipico micron umidi/secchi | 100 / 38 |
| | Rapporto di miscelazione Base/Indurente | 90 : 10 |
| | Pot Life | 8 ore a 25°C |
| | Diluizione | Acqua |
| | Lavaggio Attrezzi | Acqua |
| | Metodo applicativo | |
| | Pennello | 5-10 % a 25°C -- 15-30 % a 15°C |
| | Rullo pelo corto | 5-10 % a 25°C -- 15-30 % a 15°C |
| | Spruzzo | 5-10 % a 25°C -- 20-35 % a 15°C |
| | Non applicare con temperature inferiore a +8°C e umidità relativa superiore al 70-75% | |
| | Essiccazione 25°C | |
| | Fuori Tatto : | 30 minuti |
| | Secco al tatto : | 2 ore |
| | Secco in profondità : | 6 ore |
| | Stabilità allo stoccaggio | Base: 12 mesi - Indurente: 12 mesi |
| | Confezioni Standard | Kg 5 – Kg 1 |
| | | |
| | | |

Note

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 8°C e non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l'esposizione all'aria e all'umidità dei contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull' indurimento e sulle resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito, si consiglia pertanto di riscaldare l'ambiente nelle stagioni fredde ed umide.

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Linea | Rivenditori |
| Scheda n° | 10.211 |
| Rev. | 1 |
| Anno | Luglio 2010 |
| Prodotto | ATRIAFLOOR PROTETTIVO OPACO |

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Ben pulite esenti da polvere e olii contaminanti, se necessario effettuare un lavaggio accurato con detergenti adatti, risciacquare e lasciare asciugare bene in modo da eliminare qualsiasi macchia visibile. Le superfici devono essere idoneamente primerizzate e pitturate. Atriafloor Protettivo Opaco è utilizzato solo come protettivo delle superfici verniciate o trattate con ciclo Atriafloor Decorativo.

Modalità di applicazione

Applicare in una o due mani con un intervallo di 12– 24 ore.

Nota: Se la miscelazione o il dosaggio della base e dell'indurente non sono correttamente eseguite, si pregiudica l'indurimento e le caratteristiche chimico fisiche finali. Il prodotto può essere ripristinato in qualsiasi momento per la sua elevata capacità di manutenzione ed autoadesione permanente.

Consigliato per

Atriafloor finitura decorativa

Sconsigliato per

Contatto con solventi forti e basi concentrate e acidi, pavimenti in presenza di umidità di risalita.

Fondi e Finiture consigliate

Non applicabile

Informazioni di sicurezza

Sia la base che l'indurente sono classificati irritanti per occhi e pelle.
Applicare secondo le buone norme di igiene del lavoro.
Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.