

PTO 10

Protettivo traspirante idro ed oleorepellente in miscela solvente ad azione antismog.

Destinazione:

Pietre naturali di qualsiasi natura e manufatti edili assorbenti, anche di interesse storico-artistico e/o monumentale.

Proprietà:

Prodotto a base di particolari fluoropolimeri diluiti in miscela solvente inerte. PTO 10 conferisce ai materiali trattati spiccate proprietà idro ed oleorepellenti che impediscono all'acqua (ed ai sali/inquinanti in essa disciolti), allo smog, allo sporco ed alle sostanze di natura grassa di penetrare al loro interno. Queste capacità facilitano in maniera importante la pulizia delle superfici trattate, rendendole "Easy to clean". L'applicazione di PTO 10 non comporta modifiche importanti alla traspirabilità del supporto e alla sua permeabilità al vapor d'acqua, non ne modifica l'aspetto cromatico ed ha elevata resistenza ai raggi UV.

Uso:

Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. Il prodotto è già pronto all'uso e può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione o di pennello morbido in fibre naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani successive, bagnato su bagnato. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione del supporto. Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali e di far schiumare il prodotto. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Dati Tecnici:

- Aspetto: liquido trasparente
- * Riduzione assorbimento d'acqua: >75%
- Peso Specifico: 0,87 Kg/l \pm 0,1
- Confezioni: taniche in metallo da 2 litri, in plastica da 5 / 10 litri

Resa:

A titolo indicativo 5-10 mq/l di prodotto (trattamento completo).

* valori ottenuti da prove di laboratorio, nella pratica comune possono subire variazioni anche importanti.

Capitolato: Protettivo idro ed oleorepellente a base di particolari fluoropolimeri diluiti in miscela solvente inerte, specifico per materiali lapidei di qualsiasi natura e manufatti edili assorbenti (tipo PTO 10 della CIR). Deve presentare una riduzione dell'assorbimento d'acqua >75%. Tale protettivo non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, ne deve lasciare inalterata la traspirazione, deve avere elevata resistenza ai raggi UV e deve essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere reversibile. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Su richiesta deve essere disponibile scheda tecnico scientifica comprovante le proprietà del prodotto.

Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego +5°C/+35°C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente o di pieno sole.
- Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.