



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	53.207
Rev.	3
Anno	2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR RASANTE GRANA GROSSA

Tipo di Prodotto

Rasante riempitivo per ciclo Atriafloor pareti e pavimenti.

Atriafloor Rasante Grana Grossa è un rasante a base di resine in emulsione acquosa ed inerti a base di farine e sabbie a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Per il suo elevato potere riempitivo e la facilità di applicazione e livellamento, è indicato anche come rasante o stucco per esterno a basso ritiro non fessurante.

Campi di Impiego

Per superfici resinate con rivestimenti del sistema Atriafloor.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Pastoso
	Colore in barattolo	Bianco Ghiaccio
	Densità Kg/Lt	1,65 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	25000 +/- 4000 m Pa s.
	Residuo secco volumetrico %	70% ± 2
	Resa	0,800-1,200 Kg x mq
	Spessore tipico	Minimo 1 mm
	Diluizione	Acqua se necessaria max 2% nei periodi freddi
	METODO APPLICAZIONE	
	Spatola o Taloscia	Tal quale
	ESSICCAZIONE 25°C	
	Fuori Tatto	2 ora
	Secco al Tatto	4 ore
	Secco in Profondità	24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	Dopo 24 ore
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi	
Confezioni standard	Kg 20 - Kg 5	

Note

Il prodotto deve essere stoccato ben chiuso con temperatura non inferiore a 5°C e non superiore a 35°C.; evitare assolutamente l'esposizione all'aria e all'umidità dei contenitori aperti. Le condizioni climatiche influiscono sull'indurimento e sulle resistenze chimico-meccaniche del prodotto finito. Si consiglia di riscaldare l'ambiente nelle stagioni fredde ed umide.

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	53.307
Rev.	3
Anno	2013
PRODOTTO	ATRIAFLOOR RASANTE a GRANA GROSSA

AtriaFloor[®]
resin decorations

Modalità di applicazione

Preparazione delle superfici:

Su superfici assorbenti tipo: CIs, malte cementizie non uniformi o intonaci grezzi, applicare una prima mano di Atriafloor Consolidante (vedi scheda).

Su Superfici non assorbenti: Pavimenti in ceramica, cotto (decerato), mattonelle in cemento, applicare una prima mano di Atriafloor Primer (Vedi Scheda).

Applicare **Atriafloor Rasante Grana Grossa** con spatola in acciaio e distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie. Dopo minimo 6 ore a 23°C Ur 70% applicare una seconda mano di rifinitura.

Dopo minimo 12-15 ore a 23°C Ur 70% rifinire con ciclo Atriafloor.

Attenzione: su pavimenti in presenza di fughe è importante chiudere e stuccare con Atriafloor Stucco prima di eseguire l'applicazione di Atriafloor Rasante.

Consigliato per

Superfici interne ed esterne di intonaci, murature e calcestruzzo.

Sconsigliato per

Per rimanere a contatto diretto delle aggressività atmosferiche.

Finiture e fondi consigliati

Atriafloor Primer, Atriafloor Consolidante, finiture del Sistema Atriafloor

Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile. Non è un prodotto pericoloso ed è esente da etichettatura di sicurezza secondo direttiva CEE 88/379.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.