



**sikkens**

**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Gennaio 2008



## REDOX BL MULTI PRIMER

Primer d'adesione all'acqua a base di resina acrilica, per applicazione su supporti metallici di diversa natura.

### Caratteristiche del prodotto

#### Principali caratteristiche:

- Applicabile a pennello, rullo e spruzzo
- Resistente alla corrosione
- Ricopribile con gli smalti all'acqua della linea Rubbol BL
- Come primer d'adesione su lamiera zincata, alluminio, rame

#### Impieghi:

#### Brillantezza

Opaco

#### Peso specifico

Circa 1,25 kg/dm<sup>3</sup>

#### Contenuto in solidi

Circa 44% in volume

#### Essiccazione a 20°C/ 60% U.R. spessore del film 50 µm

Fuori polvere 45 min.

Asciutto al tatto 2 ore

Sopraverniciabile dopo minimo 4 ore

#### Spessore raccomandato

50 µm secchi

Lo spessore specificato è riferito a superfici di vaste dimensioni.

Lo spessore reale dipende da temperatura, ventilazione, diluizione, tipo di supporto, ecc.

#### Resa

Con uno spessore di 50 µm secchi per mano: circa 8 m<sup>2</sup>/litro

La resa pratica è influenzata da numerosi fattori, incluso il tipo di supporto, la ruvidità della superficie, il metodo e le condizioni di applicazione.

#### Resistenza al calore

Max 60°C

#### Colori

Bianco + Collezione 4041 Color Concepi

### MODO D'IMPIEGO

#### Condizioni di applicazione

Temperatura dell'aria : 5 – 35°C

Temperatura della superficie : 5 – 40°C

Temperatura del prodotto : 10 – 30°C

Umidità relativa : Max 85%

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3°C rispetto alla temperatura di condensazione.

Non applicare in condizioni climatiche avverse.

Se il prodotto è applicato e deve asciugare in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori possano fuoriuscire. Questo è necessario per ragioni di salute e sicurezza, oltre che per una migliore essiccazione.

La quantità di acqua da aggiungere dipende dalle condizioni e dal metodo di applicazione.

La quantità sotto specificata di acqua deve essere riferita alla temperatura di 20°C. A temperature diverse, occorrono percentuali diverse (da definire in pratica).

## Dettagli dell'applicazione

### Applicazione a spruzzo Airless

Tipo di diluente:	Acqua
% diluizione:	3 – 5% in volume
Diametro ugello:	0,33-0,38 mm (0,013-0,015 pollici)
Pressione di spruzzo:	150 – 180 bar

### Applicazione a pennello o rullo

Tipo di diluente:	Acqua
% diluizione:	3 – 5% in volume
Acqua. Aggiungere detergente, se necessario.	

## Pulizia degli attrezzi

---

## SISTEMI DI APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti:

#### Lamiere zincate a caldo e alluminio nuovi

Pulire le superfici con vapore o con acqua ad alta pressione a cui sia stato aggiunto un detergente adatto per rimuovere ogni traccia di olio, grasso, sporco o altro, quindi risciacquare bene, oppure, in alternativa, sgrassare con un diluente decapante.

Carteggiare leggermente le superfici con abrasiva fine.

#### Superfici da ritoccare

Eliminare grasso, olio, ecc. e carteggiare tutte le parti danneggiate durante la movimentazione o l'assemblaggio e che mostrano tracce di corrosione della zincatura, dovute a saldature, bruciature ecc.

#### Lamiere zincate e alluminio già verniciati (manutenzione)

Pulire le superfici con vapore o con acqua ad alta pressione a cui sia stato aggiunto un detergente adatto per rimuovere ogni traccia di olio, grasso, sporco o altro, quindi risciacquare bene.

Carteggiatura e/o raschiatura delle superfici per rimuovere tutte le parti danneggiate, non perfettamente aderenti, rovinate o comunque difettose e le parti corrose.

Pulire e sgrassare le parti in buone condizioni come sopra indicato.

<b>Mano di fondo</b>	Applicare Redox BL Multi Primer
<b>Finitura</b>	Può essere sopravverniciato con gli smalti all'acqua come: Rubbol BL Gloss, Rubbol BL Satin e Rubbol BL Magura.

**AVVERTENZA:**

Operazioni quali carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.  
Lavorare in ambienti ben ventilati.  
Indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale (maschera).

---

**Sicurezza:**

**Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.**

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

---

**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:**

Primer d'adesione (Tipo Redox BL Multi Primer)

Caratteristiche generali: Primer d'adesione all'acqua a base di resina acrilica, pigmenti e cariche selezionate per applicazione su supporti metallici di diversa natura, per esterno ed interno.

Peso specifico Circa 1,25 kg/dm<sup>3</sup>

Contenuto in solidi Circa 44% in volume

Essiccazione a 20°C/ 60% U.R.

spessore del film 50 µm Fuori polvere 45 min.

Asciutto al tatto 2 ore

Sopraverniciabile dopo minimo 4 ore

---