



Aggiornamento marzo 2011

REDOX AK FERROFLAKE (ex REDOX AK 1400)

Smalto ferromicaceo per ferro con aspetto metallizzato per interno/esterno

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	A base di resina alchidica-fenolica e pigmenti ferromicacei
Peso specifico medio:	1,32 kg/L
Essiccamento a 20 °C	
Al 65-75% di u. r.:	
Fuori polvere:	3 ore
Al tatto:	6 ore
Indurito:	24 ore
Resa:	10 - 12 m ² /L per mano La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.
Spessore del film essiccato:	35 micron per mano
Aspetto della pellicola:	Metallizzato opaco
Resistenza della pellicola alle intemperie:	Eccellente
Conservazione:	In confezioni ben chiuse

Modo d'impiego

Applicazione:	
A pennello:	su superfici strette o di piccole dimensioni
A spruzzo airless:	su superfici ampie
Diluizione:	pronto all'uso
Tempo fra una mano e l'altra:	16 ore
Pulizia degli attrezzi:	Con Diluente L o Ragia Minerale

Sistemi di applicazione

- A) Su ferro nuovo:**
- Lasciare arrugginire il ferro per favorire l'eliminazione della calamina
 - Totale rimozione della ruggine mediante sabbiatura o energica spazzolatura
 - Applicazione di due mani di antiruggine RUBBOL METAL PLUS o REDOX AK 1190 PLUS non diluito
 - Applicazione di due mani di REDOX AK FERROFLAKE
- B) Su ferro vecchio da riverniciare:**
- Totale rimozione della ruggine affiorante mediante accurata carteggiatura e/o spazzolatura
 - Ritoccare i punti arrugginiti con RUBBOL METAL PLUS o REDOX AK 1190 PLUS non diluito
 - Applicazione su tutta la superficie di una mano di RUBBOL METAL PLUS o REDOX AK 1190 PLUS non diluito

- Applicazione di due mani di REDOX AK FERROFLAKE

AVVERTENZA:

Operazioni quali carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Lavorare in ambienti ben ventilati.

Indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale (maschera).

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Smalto ferromicaceo (Tipo REDOX AK FERROFLAKE)

Caratteristiche generali: A base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferromicaceo. Di aspetto metallizzato e ottima resistenza all'esterno

Peso specifico medio: 1,32 kg/L

Essiccamento a 20 °C al 65-75% di U.R.:

Fuori polvere: 3 ore

Al tatto: 6 ore

Indurito: 24 ore

Resa: 10-12 m²/L per mano

Spessore del film essiccato: 35 micron
