



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

sikkens



Aggiornamento Settembre 2012

RUBBOL MAT PLUS

Smalto sintetico opaco per interno, per legno e ferro

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine alchidiche ad alto solido modificate
Residuo secco	78-81% +/- 1 in peso
Peso specifico	1,35 – 1,40 kg/dm ³
Essiccazione a 23 °C al 50% di umidità relativa	Fuori polvere: 1-2 ore Al tatto: 2 – 3 ore
Resa	11 - 14 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.
Spessore del film essiccato	< 55 microns per mano
Brillantezza	10 -15 G.U. 85°
Principali proprietà	- Ingiallimento limitato - Ottima resistenza meccanica - Facilità di applicazione - Buona carteggiabilità - Buon potere coprente - prodotto ideale per applicazioni all'interno - Il prodotto applicato può essere facilmente pulito con i normali detergenti domestici
Conservazione	Conservare il prodotto in latta ben chiusa per evitare la formazione di pelle.

Modo d'impiego

Colorazione: Unicamente con il ns. sistema tintometrico impiegando le basi W05, M15 e N00

Applicazione
Temperature di applicazione: A pennello, rullo e spruzzo airless da 5 a 30 °C L'applicazione del prodotto con temperature elevate, in spessori eccessivi e/o in condizioni di esposizione solare diretta può dare origine a possibili raggrinzimenti.

Diluizione
Pulizia attrezzi
Attenzione Pronto all'uso
Con DILUENTE L o RAGIA MINERALE
Nel caso in cui Rubbol Mat Plus venisse impiegato, in colori intensi e brillanti (rossi, blu o verdi) è consigliabile applicare, sulle superfici più sollecitate (mancorrenti, parti d'appoggio) una mano di finitura trasparente incolore.

Sistemi di applicazione

A) Su legno nuovo:

- Applicazione di una mano di FONDO UNIVERSALE
- Carteggiare ed eventualmente stuccare con KODRIN PLAMUUR
- Carteggiare e finire con una o due mani di RUBBOL MAT PLUS

B) Su legno vecchio:

- Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finiture asportando le stesse se non ben aderenti
- Carteggiare ed eventualmente stuccare con KODRIN PLAMUUR
- Applicazione di RUBBOL MAT PLUS come sopra indicato

N.B. Nel caso di supporti diversi dal Legno, adattare il ciclo di verniciatura con una specifica preparazione

AVVERTENZA:

Operazioni quali carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Lavorare in ambienti ben ventilati.

Indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale (maschera).

Il prodotto, solo nel caso venga applicato all'interno, nel bianco o in colori chiari, in locali non illuminati o che rimangono al buio per lunghi periodi, tende ad evidenziare un fenomeno di ingiallimento

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Smalto sintetico opaco per interno(Tipo RUBBOL MAT PLUS)

Caratteristiche generali: smalto sintetico opaco per interno, ideale per applicazioni su legno e ferro, a base di resine alchidiche ad alto solido. Di aspetto opaco (10 -15 % al glossmetro a 85°), è facile da applicare e carteggiare, possiede buon potere coprente e garantisce ottima resistenza meccanica.

Residuo secco 78 - 81% +/- 1 in peso

Peso specifico 1,35 – 1,40 kg/dm³

Essiccazione a 23 °C al 65% di umidità relativa Fuori polvere: 1-2 ore

Al tatto: 2 – 3 ore

Resa 11 - 14 m²/l per mano

Spessore del film essiccato < 55 microns per mano