



LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.111
Rev.	3
Anno	2013
PRODOTTO	<b>ATRIAFLOOR STUCCO</b>

## Tipo di Prodotto

### Stucco bicomponente antiritiro ad acqua

**Atriafloor Stucco** è uno stucco formulato con resine epossidi poliammidiche modificate ed inerti ad alto potere riempitivo. Non subisce contrazione di volume tra la fase umida e secca. È dotato di una ottima e facile spatolabilità. Si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente.

## Campi di Impiego

Per superfici interne ed esterne in muratura, calcestruzzo, ferro, ferro zincato, legno. Come riempitivo per fughe di pavimenti in ceramica, marmo ecc.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Opaco
	Colore	Grigio
	Densità Kg/Lt	1,90 ± 0,105
	Viscosità di fornitura 25°C	Tixotropico
	Residuo secco volumetrico %	1
	Resa teorica mq/lt – gr/mq	1 mq/lt - 1900 gr/mq - secondo utilizzo
	Spessore tipico micron umidi/secchi	1000 micron umidi / 1 mm secchi
	Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Base 50 – Indurente 50
	Pot Life	3 ore a 25°C
	Diluizione	Non necessaria
	<b>METODO APPLICAZIONE</b>	
	Spatola o Taloscia	Tal quale
	<b>ESSICCAZIONE 25°C</b>	
	Secco al Tatto	3 ore
	Secco in Profondità	8 - 12 ore
	Carteggiabilità a umido	Dopo 8 ore
	Carteggiabilità a secco	Dopo 24 - 48 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	24 ore / 15 giorni
	Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi	
Confezioni standard	Kg 5 - Kg 1	

## Note

Si raccomanda di miscelare bene i due componenti. Questa operazione è agevolata dal colore diverso della base (bianco) e dell'indurente (grigio). Si consiglia il travaso in altro recipiente pulito e continuare a miscelare fino a quando il colore della pasta risulta omogeneo ed uniforme. Una cattiva miscelazione provoca il mancato indurimento del prodotto.

**Assicurarsi prima dell'applicazione che la temperatura di lavorazione sia compresa tra gli 8-28°C Umidità Relativa Max 70% e umidità del pavimento Max 7% ove previsto.**

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	30.111
Rev.	3
Anno	2013
PRODOTTO	<b>ATRIAFLOOR STUCCO</b>

**AtriaFloor**<sup>®</sup>  
resin decorations

**Norme di Applicazione**

**Preparazione delle superfici**

Superfici primerizzate con Atriafloor Primer o Atriafloor Consolidante.

**Informazioni di sicurezza**

Per l'applicazione si devono rispettare le norme di sicurezza vigenti. Dopo l'uso non disperdere nell'ambiente né i residui né i contenitori vuoti che devono essere smaltiti dopo indurimento dei residui.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza.

**Voci di Capitolato**

Applicazione di uno stucco a base di resine epossipoliamiche modificate, tipo **Atriafloor Stucco** con un consumo di kg 1,1 per millimetro di spessore, tipo antiritiro.

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.