

SMALTO PER PISCINE



Smalto al clorocaucciù, specifico per la pitturazione di piscine in cemento.

Colore	Azzurro
Confezioni	2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine clorocaucciù, biossido di titanio e coloranti ad alta resistenza all'acqua clorata o marina.
Peso specifico medio	1,360 kg/l.
Essiccazione	Asciutto: 1 ora.
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	14 - 16 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Satinato.
Resistenza agli agenti atmosferici	Elevata.
Resistenza alla alcalinità del cemento	Elevata.
Resistenza all'acqua	Ottima, sia all'acqua dolce che salata, nonché agli additivi necessari alla depurazione.
Altre proprietà	Impedisce la formazione di alghe e muschi.

Conservazione	In confezioni ben chiuse.
Modo d'impiego	
Impiego	Per la verniciatura di supporti in cemento, dove viene richiesta alta resistenza all'acqua dolce o salata come piscine.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Prima mano 10-15% in volume con Diluente Clorocaucciù 914371L. Mani successive: pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Clorocaucciù 914371L.

Sistemi di applicazione	<p>A) Piscine nuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasciare le piscine piene di acqua per 50-60 gg., allo scopo di permettere la dissoluzione dei sali contenuti nel cemento. - Lavare con una soluzione di acido cloridrico al 10% per irruvidire le superfici e favorire l'adesione della pittura. - Attendere 5 minuti, prima di lavare abbondantemente con acqua. - Lasciare asciugare perfettamente le superfici. - Applicare minimo due mani di Smalto Per Piscine secondo le indicazioni sopra riportate. <p>B) Piscine vecchie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimuovere eventuali vecchie pitture non ben aderenti. - Riparare eventuali parti ammalorate, con malte cementizie di caratteristiche simili all'esistente. - Lavare accuratamente le superfici con acqua e detersivi, risciacquando abbondantemente con acqua. - A supporto perfettamente asciutto ed in condizioni meteo buone. - Applicare minimo due mani di Smalto Per Piscine secondo le indicazioni sopra riportate.
-------------------------	--

Note

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, su superfici esposte da lungo tempo al sole, di primo mattino oppure alla sera. In quest'ultima condizione, allo scopo di evitare condensa di umidità sulle superfici, pericolosa per la perfetta adesione del prodotto.

Prima di riempire le piscine con acqua, attendere almeno 8-10 gg..

Voce di capitolato

Smalto al clorocaucciù per la pitturazione di piscine in cemento (tipo Smalto per Piscine); a base di resine al clorocaucciù, biossido di titanio e pigmenti di altissima resistenza all'alcalinità.

Peso specifico medio 1,360 kg/l

Resistenza all'acqua Ottima, sia a quella dolce che marina, nonché agli additivi per la depurazione.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.