

SUPER PRINTAL



Pittura super lavabile dall'aspetto satinato e morbido al tatto, per arredamento, per interni.

Il Super Printal date le sue caratteristiche tecniche può essere utilizzato anche all'esterno.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n°154/L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Colori Bianco, colori cartella e Basi S.S.C.

Confezioni	Bianco	1 - 4 - 10 - 15 litri
	Basi S.S.C.	1 - 4 - 15 litri
	Colori Cartella	1 - 4 - 15 litri
	Tinte Pronte	1 - 4 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acetonvinilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.

Percentuale in peso del secco
resina sul secco totale 22% +/- 1.

Peso specifico medio Bianco 1,480 kg/l.
Tinte pronte 1,150 kg/l.

Resa 16 - 20 mq/l per mano.
La resa può variare in base all'assorbimento, alla ruvidità e alla porosità del supporto e al sistema applicativo.

Copertura Ottima.

Riempimento Ottimo.

Aspetto del film Satinato.

Resistenza alla
abrasione umida Oltre 6.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Classificazione Idropittura per interni – Normativa UNI:EN 13300:2002

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft)=23.58 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 98.90% Classe 2 Opacità con resa di 20 m ² /lt = 95.89% Classe 3

Resistenza alle
intemperie Ottima.

Spessore medio
del film essiccato 60 - 70 micron nelle due mani.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Per rinnovare, decorare ed abbellire intonaci, cemento, legno, carta.

Applicazione Pennello, rullo o spruzzo.

Diluizione Prima mano al 60 - 75% in volume con acqua;
seconda mano al 45 - 75% in volume con acqua.

Temperatura di
applicazione 5 - 30 °C

Sovrapplicazione 4 - 5 ore.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione **A) Muri nuovi**
- Accurata carteggiatura per rimuovere eventuali incoerenze.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al
300 - 400% in volume con acqua.

- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri vecchi tinteggiati con tempere o traspiranti.

- Rimuovere totalmente le vecchie mani di pittura.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

C) Muri vecchi tinteggiati con pitture lavabili.

- Accurata carteggiatura rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Smacchiare le eventuali stuccature con una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Note

Nel caso di superfici sfarinanti o i presenza di succhi in polvere, applicare una mano, a pennello, di Ancoral PLS diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

Voce di capitolato

Idropittura super lavabile per interno leggermente satinata (Tipo Super Printal); a base di resina acetovinilica in dispersione acquosa.

Il prodotto può essere utilizzato anche all'esterno.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n°154/L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Percentuale in peso del secco
resina sul secco totale 22% +/- 1.

Resistenza alla
abrasione umida Non inferiore a 6.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.