



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Settembre 2008

WAPEX DECOR L PRIMER

Lattice sintetico indicato come coadiuvante di adesione su malte cementizie e piastrelle

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	A base di polimeri in emulsione acquosa
Residuo solido (%):	38
Densità prodotto impastato:	1,02 kg/litri
Aspetto:	liquido lattiginoso bianco
Viscosità Brookfield (MPa*s):	1600
Stoccaggio:	In confezioni ben chiuse. Se conservato in confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, ben riparato e con temperatura compresa tra +5°C e + 35°C
Altre proprietà:	<ul style="list-style-type: none">- Ottima compatibilità con calce e cemento- Aggiunto ad impasti cementizi ne migliora la lavorabilità, la resistenza alla flessione e all'abrasione- Ideale come primer per malte e rasature su superfici con adesione difficile (ceramica)

Modo d'impiego

Applicazione:	Applicazione a pennello o rullo a pelo corto
Temperatura di applicazione:	da 5°C a 35°C
Diluizione:	Varia in funzione dell'utilizzo. Vedere note riportate nel sistema di applicazione
Resa teorica:	10 m ² /L. La resa può variare in funzione degli assorbimenti e dell'utilizzo. Vedere note riportate nel sistema di applicazione

Metodo di miscelazione

Miscelazione:	Se miscelato con malte cementizie o rasanti, diluire con acqua 1:1 e versare nella betoniera; solo successivamente aggiungere il prodotto in polvere. Miscelare quindi fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e senza grumi. Se utilizzato come promotore di adesione, il prodotto è pronto all'uso ed è applicabile sia a pennello che a rullo; attendere che lo strato applicato diventi appiccicoso al tatto, quindi procedere con la stesura della malta o del rasante.
Pot Life:	40 - 60 minuti
Pulizia attrezzi:	Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; se indurito, si rimuove solo meccanicamente

Sistemi di applicazione

- Procedere con la totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei. In presenza di olio e grasso va prevista la pallinatura
- Le pavimentazioni in ceramica o pietre naturali devono essere abrase meccanicamente

SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE O MASSETTI IN CEMENTO

- Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto
- Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer
- Fresco su fresco ,rasare con Wapex Decor Filler (2 o 3 rasate con spatola in acciaio), carteggiando e applicando Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra
- Procedere con la realizzazione dell'effetto decorativo,
- Proteggere l'effetto decorativo realizzato con Wapex Decor BL Mat (3 mani con rullo a pelo rasato) oppure con Wapex Decor BL Gloss (3 mani con rullo a pelo rasato).

SU PARETI PIASTRELLATE O IN CEMENTO

- Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto
- Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer
- Fresco su fresco rasare con Wapex Decor Filler (2 o 3 rasate con spatola in acciaio), colorato con 5 l per ogni sacco di Alphatex IQ, carteggiando e applicando Wapex Decor L Primer tra una rasata e l'altra
- Proteggere l'effetto decorativo realizzato con Wapex Decor BL Mat (3 mani con rullo a pelo rasato) oppure con Wapex Decor BL Gloss (3 mani con rullo a pelo rasato)

SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE

- Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto
 - Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer
 - Stendere con spatola dentata Wapex Decor SL Filler (1 colata) quando il primer risulta ancora improntabile e ripassare con rullo frangi bolle per favorire l'eliminazione dell'aria
 - Finire realizzando l'effetto decorativo, se richiesto, quindi procedere con l'applicazione di una delle due finiture trasparenti (Wapex Decor BL Gloss, Wapex Decor BL Mat in 3 mani)
- Oppure
- In alternativa applicare Wapex 660 (3 mani)

Attenzione: Teme il gelo; conservare a temperature superiori a +5°C

N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro controllo.

Sicurezza:

Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 04.03.'03; per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega pertanto di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Lattice sintetico per malte cementizie (Tipo WAPEX DECOR L PRIMER)

Indicato in tutti i sistemi a base calce e cemento; può essere aggiunto ad impasti cementizi, consentendo un miglioramento nella lavorabilità, nella resistenza alla flessione e all'abrasione.

Indicato come primer ancorante su superfici con adesione difficile (ceramica)

Pot Life: 40 - 60 minuti

Residuo solido (%): 38

Densità prodotto impastato: 1,02 kg/litri